



## ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

<b>Тип Материала</b>	Водоразбавляемая краска
<b>Область Применения</b>	Столярные Изделия Наружнего Применения
<b>Дополнительная Информация</b>	Техническое обслуживание: Любые повреждения, возникшие во время транспортировки или установки, должны быть отремонтированы немедленно, во избежание повреждения изделия влагой. Обычно, если обнаружено повреждение лакокрасочного покрытия, поврежденная поверхность подвергается повторной отделке.
<b>Подходящий Праймер</b>	Аква Праймер Винфлекс, Аква полиуретановый праймер, Д-дур Плюс грунт
<b>Замечания</b>	УС-А 325 быстросохнущая краска с хорошим наполнением, водозащитными свойствами и твердостью поверхности. Колеруется по системе RAL и NCS.

## СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

<b>Водоразбавляемые Материалы</b>	Система подходит для отделки древесины пропитанной вакуумным способом и высушенных надлежащим образом, во избежание повреждения слоя ЛКМ парами растворителя.
-----------------------------------	---

## ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

<b>Связующее</b>	Акриловый
<b>Содержание Сухих Веществ</b>	Около 48 % весовых Около 35 % объемных
<b>Вязкость При Поставке</b>	Около 2700-3200 мПа*с по Брукфильду LV # 4/60 при 23 °С Вязкость этого материала определяется в лабораторных условиях, соответствующим оборудованием и методами. Любые измерения сделанные в других условиях могут дать неверные результаты.
<b>Плотность</b>	Около 1,22 кг/л
<b>Разбавитель</b>	Вода, 0-10 % в зависимости от метода нанесения.
<b>Срок Хранения</b>	12 месяцев в оригинальной, не вскрытой упаковке, при хранении в условиях приведенных ниже. После истечения срока годности свяжитесь с нашей технической службой для уточнения возможности использования.
<b>Условия Хранения</b>	От 15 до 25 °С в чистом, сухом помещении. Защищать от замерзания.

**НАНЕСЕНИЕ**

<b>Способы</b>	Распыление Аирмикс / Безвоздушное распыление / Традиционное распыление
<b>Наносимое Количество</b>	Около 125 мкм мокрой пленки
<b>Очистка</b>	Макзоклин 8500-070001. Промыть водой после очистки с использованием Макзоклин.
<b>Утилизация</b>	Утилизация в соответствии с местным законодательством.

**УСЛОВИЯ СУШКИ**

<b>Сушка при Повышенной Температуре</b>	<b>Температура (°C)</b>	<b>20</b>	<b>40</b>
	<b>Время до (мин)</b>		
	Готовый к переноске	45	15
	Штабелируемый	120-180	60

Вышеуказанное время сушки действительно при условии циркуляции и относительной влажности воздуха специально подходящих для постепенного выпаривания воды и не препятствующих отверждению. Должен быть отвержден при мин. 20°C. Для достижения лучшей ранней водостойкости, рекомендуется температура сушки в 25-30 °C. Если нанесение происходит в 2 слоя и время сушки первого слоя более 24 часов то необходима шлифовка. Параметры сушки действительны для 125мкм мокрой пленки.

<b>Дополнительная Информация по Сушке</b>	Высыхание зависит от различных условий: метода нанесения, количества нанесенного материала, времени, и т.д. Пожалуйста свяжитесь со службой технической поддержки для уточнения параметров сушки на вашей линии.
---	--

**СВОЙСТВА СУХОЙ ПЛЕНКИ**

<b>Глянец</b>	Около 25-30 при 60°. Конечный глянец покрытия зависит от различных условий: метода нанесения, количества нанесенного материала, условий сушки, и т.д.
<b>Цвет</b>	Base 01 White

**ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

<b>Информация по Безопасности Труда и Охране Окружающей Среды</b>	Для более детальной информации пожалуйста обращайтесь к Паспорту Безопасности (SDS).
---	--

**AkzoNobel**

Tomorrow's Answers Today

**ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ****Ограничение  
Ответственности**

Только для промышленного использования. Техническая информация и советы по использованию, приведенные в этом документе, основаны на исследованиях и опыте компании Акзо Нобель и являются достоверными, но в то же время не являются гарантиями. В связи с тем что компания Акзо Нобель не имеет возможности контролировать в полном объеме условия транспортировки, хранения и применения материала, покупатель должен сам определять соответствие материала планируемыми задачам. Настоящее техническое описание отменяет действие более ранних его версий. Исключения составляют специально оговоренные и зафиксированные в письменном виде оговорки, которые покупатель согласовывает с компанией Акзо Нобель на основании правил компании Акзо Нобель.