

**Краска Д-дур база 01 белая / D-DUR WHITE 01**

7-7-2011 страница 1 / 3

**AkzoNobel**

Tomorrow's Answers Today

**ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

<b>Тип Материала</b>	2-х компонентная полиуретановая краска
<b>Область Применения</b>	Столярные изделия наружного применения / Столярные изделия внутреннего применения
<b>Дополнительная Информация</b>	Продукт тиксотропный с хорошей устойчивостью к подтекам, подходит для нанесения на кромки и профили.
<b>Подходящий Праймер</b>	Д-дур грунт, УС грунт
<b>Дополнительный Номер Материала</b>	56150
<b>Замечания</b>	Краска обладает хорошей стойкостью к атмосферным воздействиям. Реагирует с отвердителем Д-дур с образованием полиуретана. Тиксотропные свойства материала позволяют использовать его на вертикальных поверхностях, таких как, например, окна. При работе с окнами предварительно рекомендуется нанесение праймер, например УС-грунт.

**ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА**

<b>Связующее</b>	Алкид
<b>Содержание Сухих Веществ</b>	Около 59 % весовых
<b>Вязкость При Поставке</b>	Тиксотропный
<b>Плотность</b>	Около 1,25 кг/л
<b>Отвердитель</b>	7000-012009
<b>Разбавитель</b>	6500-020001
<b>Срок Хранения</b>	12 месяцев в оригинальной, не вскрытой упаковке, при хранении в условиях приведенных ниже. После истечения срока годности свяжитесь с нашей технической службой для уточнения возможности использования.
<b>Условия Хранения</b>	От 15 до 25 °С в чистом, сухом помещении.

**НАНЕСЕНИЕ**

<b>Способы</b>	Распыление
<b>Условия Нанесения</b>	Температура подложки, воздуха и материала 20-25 °С при относительной влажности около 55 % .
<b>Соотношение компонентов</b>	Покрытие : Отвердитель : Разбавитель 10:3 :2-5 по объему

## Краска Д-дур база 01 белая / D-DUR WHITE 01

7-7-2011 страница 2 / 3



**AkzoNobel**  
Tomorrow's Answers Today

**Вязкость при Нанесении** 20-40 сек DIN cup 4 при 23 °C зависит от используемого оборудования. Количество и выбор разбавителя зависит от вида нанесения и типа оборудования.

**Наносимое Количество** Около 120 мкм мокрой пленки

**Время Жизни** Около 4 час. при 20 °C

**Очистка** 6500-008001

**Утилизация** Утилизация в соответствии с местным законодательством.

**Комментарии** Может наноситься разным распылительным оборудованием, методом электростатики, **избегать подогрева материала при нанесении.**

### УСЛОВИЯ СУШКИ

Сушка при Повышенной Температуре	Температура (°C)	
	20	40
	Время до (час)	
	Шлифуемый 4-5	2-3
	Штабелируемы 8 й	-4

Должен быть отвержден при мин. 18°C. Время сушки действительно при условиях когда вентиляция делает возможным постепенное испарение растворителей и когда условия не мешают процессу отверждения. Перед штабелированием деталей необходимо их охладить до температуры не превышающей 35°C.

**Дополнительная Информация по Сушке** Высыхание зависит от различных условий: метода нанесения, количества нанесенного материала, времени, и т.д. Пожалуйста свяжитесь со службой технической поддержки для уточнения параметров сушки на вашей линии.

### СВОЙСТВА СУХОЙ ПЛЕНКИ

**Глянец** Около 25-30 при 60°. Конечный глянец покрытия зависит от различных условий: метода нанесения, количества нанесенного материала, условий сушки, и т.д.

**Цвет** 01 база белая

### ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



**AkzoNobel**  
Tomorrow's Answers Today

**Информация по  
Безопасности Труда и  
Охране Окружающей  
Среды** Для более детальной информации пожалуйста обращайтесь к  
Паспорту Безопасности (SDS).

**Комментарии**

## **ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

**Ограничение  
Ответственности** Только для промышленного использования. Техническая информация и советы по использованию, приведенные в этом документе, основаны на исследованиях и опыте компании Акзо Нобель и являются достоверными, но в то же время не являются гарантиями. В связи с тем, что компания Акзо Нобель не имеет возможности контролировать в полном объеме условия транспортировки, хранения и применения материала, покупатель должен сам определять соответствие материала планируемым задачам. Настоящее техническое описание отменяет действие более ранних его версий. Исключение составляют специально оговоренные и зафиксированные в письменном виде оговорки, которые покупатель согласовывает с компанией Акзо Нобель на основании правил компании Акзо Нобель.